

Information om provtagning och provmängder

Provtagningen ska ske enligt SS-EN 932-1 eller TDOK 2014:0151. För att undvika tunga lyft och belastningsskador ska proverna lämnas in i rekommenderad hink eller liknande med samma volym.

Enbart kornstorleksfördelning (siktkurva)

Sortering	Provvikt, kg	Antal hinkar
0/4	2	1
0/8	2	1
0/16	5	1
0/31,5	20	2
0/45	40	3
0/63	60	4
0/90	81	5
0/125	156	6
0/150	225	9

Hinkar:

5 L
12 L
20L

Stenkvalitet, asfaltballast (MD, LA, KKV, FI)

Sortering	Antal hinkar
4/8	1*
8/11	2*
11/16	5*
16/22	1*
16/32	2*
Bergmaterial	3*
Bergborkärna (45 mm)	15 meter*

Stenkvalitet, obundna lager (MD, LA)

Sortering	Antal hinkar
Slitlager (MD)	1*
Bärlager (MD, LA)	6*
Förstärkningslager, 0/63 (MD)	4*

*) Materialet räcker även till kornstorleksfördelning (siktkurva) mm.